



Primaire sans solvants pour supports minéraux

- coloré rouge pour contrôle visuel
- durée d'action : env. 30 minutes



APPLICATIONS

- pour améliorer l'adhérence des revêtements épais bitumineux et des étanchéités réactives sur tous les supports minéraux
- pour la consolidation de surface des supports minéraux
- pour l'extérieur et l'intérieur

PROPRIÉTÉS

- sans solvant
- prêt à l'emploi
- enroulable et étalable
- consolide le substrat
- liant à la poussière
- hydrofuge
- ouvert à la diffusion
- colorés en rouge

SUPPORT

Supports appropriés ■ supports minéraux porteurs

Evaluation ■ Le support doit être sec, solide, propre et exempt de poussières, de produits de séparation, d'efflorescences, de couches de frittage, ainsi que de résidus nuisibles à l'adhérence.
■ Les enduits doivent être durcis.

Préparation du support ■ Éliminer les pièces lâches, la poussière et les encrassements nuisant à l'adhérence.

MISE EN OEUVRE

Température ■ Ne pas appliquer si la température de l'air et du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, si la température est supérieure à +30 °C et en cas d'exposition à la lumière solaire directe et/ou de vent violent.

Application ■ Le primaire BGR quick-mix peut être appliqué à la brosse ou au rouleau.
■ La couche épaisse de bitume ou l'imperméabilisation réactive ADR ALLES DICHT 2K qui suit peut également être appliquée sur le primaire encore humide et mat (après environ 30 minutes).

Séchage / Durcissement ■ Des temps de séchage plus longs n'ont pas d'effet négatif sur l'adhérence du revêtement suivant, mais il faut éviter une nouvelle formation de poussière.
■ Protégez-les des conditions climatiques défavorables (gel, pluie, etc.).

Remarques ■ Aucune eau ne doit pénétrer entre le support et le primaire pendant la phase de construction.

FORME DE LIVRAISON

- 5 kg/bidon
- 20 kg/bidon

STOCKAGE

- Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.

CONSOMMATION / RENDEMENT

- consommation : env. 150 g/m²

REMARQUES DE SÉCURITÉ ET DE MISE AU REBUT

- Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage.
- Mettre au rebut conformément à la réglementation.

REMARQUES GÉNÉRALES

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.

Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.