

Enduit de base et de restauration sans ciment

Mortier d'enduit d'usage courant GP CS I selon EN 998-1

- formule avec trass original tubag

sans image

APPLICATIONS

- de préférence pour la restauration d'ouvrages classés monuments historiques
- pour l'intérieur et l'extérieur

PROPRIÉTÉS

- minéral
- Comportement de durcissement optimisé et réduction du risque de formation d'efflorescences grâce au trass original de tubag
- ouvert à la diffusion
- à régulation de l'humidité
- traitement facile

COMPOSITION

- Chaux formulée selon DIN EN 459
- agrégats gradués selon DIN EN 13139
- agrégats minéraux légers selon la norme DIN EN 13055

SUPPORT

Supports appropriés

- maçonnerie de toutes sortes
- De préférence, ouvrage de maçonnerie historique
- béton
- Support d'enduit ancré dans la couche de base

Evaluation

- Le support doit être sec, plan, propre, portant, absorbant et exempt de résidus empêchant l'adhérence, d'efflorescences et de couches de frittage.
- Pour l'évaluation du support d'enduit, observer les normes VOB/C DIN 18350, § 3, DIN EN 13914-1/13914-2, ainsi que la norme sur les enduits DIN 18550-1/18550-2.

Préparation du support

- Éliminer entièrement les efflorescences salines, revêtements ou enduits non stables.
- Les supports très absorbants doivent être prétraités.
- Laisser durcir le gobetis projeté au moins 1 jour selon les conditions météorologiques et la température.

MISE EN OEUVRE

| | |
|---|---|
| Température | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent. |
| Mélange / Préparation / Traitement | <ul style="list-style-type: none"> ■ Applicable à la main ou avec une machine à projeter usuelle. ■ Mise en œuvre mécanique : régler l'ajout d'eau de manière à obtenir une consistance applicable. ■ En cas d'interruptions de travail plus longues, nettoyer la machine à projeter et les flexibles. ■ En cas de mélange manuel, remplir la quantité d'eau indiquée sur la fiche technique dans un récipient propre puis incorporer le mortier sec. Utiliser de l'eau de distribution propre. ■ Mélanger à l'aide d'un agitateur approprié jusqu'à l'obtention d'une consistance pâteuse et onctueuse, laisser reposer brièvement et mélanger à nouveau. ■ Ne pas mélanger avec d'autres produits et/ou substances étrangères. |
| Mise en oeuvre | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le mortier frais est à appliquer uniformément en couches d'env. 15 mm sur le support préparé. ■ En principe, il faut travailler en deux couches, mouillé sur mouillé. ■ Les épaisseurs de couche d'enduit supérieures à 20 mm en une seule couche sont déconseillées. ■ Il convient d'appliquer au minimum une épaisseur de couche d'enduit de 10 mm. ■ En cas d'application d'enduit en deux couches, il convient de bien gratter la première couche et de pré-humidifier avant l'application de la deuxième couche. Avant l'application de la deuxième couche, il convient de prévoir un temps d'attente jusqu'à atteindre une profondeur de carbonatation d'env. 5 mm de la première couche. ■ La deuxième couche d'enduit est – selon le type de revêtement prévu – grattée ou feutrée uniformément. |
| Temps de mise en oeuvre | <ul style="list-style-type: none"> ■ Env. 1 heure ■ Les spécifications de temps se réfèrent à +20°C et 65% d'humidité relative. ■ Nettoyer les outils et les appareils à l'eau immédiatement après emploi. |
| Séchage / Durcissement | <ul style="list-style-type: none"> ■ En présence de conditions météorologiques défavorables (pluie, fort ensoleillement ou forts vents), des mesures de protection adaptées sont à prendre, en particulier pour les surfaces fraîchement enduites. ■ Afin d'éviter une évacuation trop rapide de l'eau, la surface du plâtre doit être maintenue humide pendant environ 10 à 14 jours, en fonction des conditions météorologiques. ■ Avant d'appliquer une couche de peinture, la surface de l'enduit doit être suffisamment solide et complètement sèche. |
| Revêtement de finition | <ul style="list-style-type: none"> ■ Avant d'appliquer une couche de peinture, la surface de l'enduit doit être suffisamment solide et complètement sèche. ■ Un revêtement avec une peinture minérale ne peut être appliqué qu'après environ 8 semaines. |
| Nettoyage des outils | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi. |
| Remarques | <ul style="list-style-type: none"> ■ Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau. |

FORME DE LIVRAISON

- 25 kg/sac

STOCKAGE

- Stocker au sec et de manière conforme.

CONSOMMATION / RENDEMENT

- consommation : env. 23 kg/m² pour une couche d'enduit de 15 mm
- rendement : env. 16 l enduit frais par 25 kg/sac

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|--|
| Type de produit | Mortier d'enduit d'usage courant GP |
| Catégorie | CS I |
| Résistance à la compression | env. 2,5 N/mm ² |
| Granulométrie | 0 – 1 mm, 0 – 2 mm, 0 – 4 mm, 0 – 8 mm |
| Consommation d'eau | env. 7,5 par 25 kg/sac |
| Densité apparente du mortier durci | env. 1,4 kg/dm ³ |
| Réaction au feu | A1 (incombustible) selon EN 13501 |
| Résistance à l'arrachement | ≥ 0,08 N/mm ² |
| Absorption d'eau par capillarité | W _{c0} (selon EN 998-1) |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | env. 5 - 7 |
| Conductivité thermique $\lambda_{10,dry,mat}$ pour P=50% | ≤ 0,82 W/(mK) |
| Conductivité thermique $\lambda_{10,dry,mat}$ pour P=90% | ≤ 0,89 W/(mK) |

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

REMARQUES DE SÉCURITÉ ET DE MISE AU REBUT

| | |
|--------------------|--|
| Sécurité | <ul style="list-style-type: none"> ■ Le produit présente une forte réaction alcaline en présence d'eau ou d'humidité. C'est pourquoi il faut protéger la peau et les yeux. En cas de contact cutané, rincer abondamment à l'eau. En cas de contact avec les yeux, consulter immédiatement un médecin. ■ Plus d'informations dans la fiche de données de sécurité sur www.tubag.lu. |
| Élimination | <ul style="list-style-type: none"> ■ Vider totalement l'emballage et le déposer dans un centre de recyclage. ■ Mettre au rebut conformément à la réglementation. ■ Eliminer les produits durcis en conformité avec les dispositions légales locales. Ne pas rejeter dans les égouts. Elimination de produits durcis tels que les déchets et boues de béton. Code du Catalogue européen des déchets, selon la provenance : 17 01 01 (béton) ou 10 13 14 (déchets et boues de béton). |

REMARQUES GÉNÉRALES

Les indications de cette fiche technique ne sont que des recommandations générales. En cas de questions portant sur un cas d'application précis, veuillez vous adresser à notre conseiller technico-commercial compétent. Toutes les indications reposent sur nos connaissances et notre expérience actuelles et se rapportent à une utilisation conforme aux usages de la profession. Toutes les indications sont données sans engagement et ne dégagent pas l'utilisateur de sa responsabilité de vérifier si le produit est compatible avec l'utilisation prévue. Aucune garantie n'est donnée quant à la validité générale des indications, quelles que soient les conditions météorologiques, de mise en œuvre ou de l'ouvrage. Sous réserve de modifications à la suite de progrès techniques concernant le produit et les méthodes d'application.

Respecter les règles générales de la construction, les normes et directives en vigueur et les directives techniques de mise en œuvre. La présente fiche technique annule et remplace les éditions précédentes. Les informations les plus récentes peuvent être consultées sur notre site Web.

FL-P

Enduit chaux historique

tubag 
Une marque de **sievert**

