



POSE ET JOINTOIEMENT DE CARREAUX

DDEA Angle d'étanchéité extérieur pour douche

Angle d'étanchéité préformé en caoutchouc synthétique



INFORMATIONS TECHNIQUES

Épaisseur du matériau	0.60 mm
Résistance à la température, durable	-20°C à +90°C
Couleur	gris

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- Liaison optimale avec tous les matériaux d'étanchéité mis en œuvre sous les carreaux
- Étanche à l'eau et à élasticité permanente
- compatible avec les silicones

APPLICATIONS

- Pour l'étanchéité à l'eau durable des angles sous les revêtements céramiques au sein de systèmes d'étanchéité composite
- dans le système testé avec l'étanchéité composite quick-mix DAD Etanchéité pour douches
- Pour toutes les classes de sollicitation par l'humidité conformément à l'agrément technique général et la fiche technique ZDB

SUPPORT

Le support doit être préparé en fonction du système d'étanchéité mis en œuvre. Les supports absorbants ou liés au sulfate de calcium (par ex. les enduits au plâtre) doivent être prétraités avec le primaire universel quick-mix UG-EMU. Les supports lisses et non-absorbants doivent être nettoyés puis prétraités avec le primaire au quartz quick-mix QUG. Une fois le primaire sec, appliquer le produit d'étanchéité pour douche quick-mix sur la surface sur laquelle l'angle d'étanchéité pour douche doit être mis en œuvre.

MISE EN ŒUVRE

L'angle est posé et pressé dans le produit d'étanchéité encore frais. Une seconde et une troisième couches de produit d'étanchéité permettent d'intégrer fermement et complètement l'angle d'étanchéité pour douche au système.

Nous recommandons d'utiliser la colle flexible ou la colle pour pierre naturelle quick-mix pour l'encollage ultérieur des carreaux et revêtements en pierre naturelle.

STOCKAGE

Stocker au frais, au sec et conformément aux prescriptions.

FORME DE LIVRAISON

- 1 pièce/blister

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur. Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

29.09.2023

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxembourg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu