



PRÉTRAITER – RÉPARER – AMÉLIORER

UG-EMU Primaire universel

Primaire pour masses d'égalisation quick-mix Sicher+Plan et colle de carrelage quick-mix



INFORMATIONS TECHNIQUES

Densité ca. 1,05 g/cm³

Toutes les données indiquées sont des valeurs moyennes qui ont été déterminées en laboratoire selon les normes d'essai applicables et par des essais d'applications. Des divergences sont possibles dans la pratique.

PROPRIÉTÉS

- sans solvant
- Étanche
- Résiste à la saponification
- Très élastique

APPLICATIONS

- Pour améliorer l'adhérence et l'encollage
- comme traitement supplémentaire pour les mortiers et les colles à carrelage à base de ciment
- pour éviter la formation de bulles ou l'assèchement des masses d'égalisation sur les supports absorbants
- Pour murs et sols
- pour l'intérieur et l'extérieur

SUPPORT

Le support doit être propre, sec, absorbant, exempt de fissures et hors gel.

Les particules lâches et les anciennes peintures doivent être enlevées.

MISE EN ŒUVRE

Ne pas appliquer, ni laisser sécher / durcir, lorsque la température de l'air, du matériau ou du support est inférieure à +5 °C, en cas de gelées nocturnes prévisibles, lorsque la température est supérieure à +30 °C, en cas d'exposition à la lumière solaire directe et de chaleur particulièrement importante au niveau du support, et / ou de vent violent.

Mise en œuvre comme primaire :

prétraiter toute la surface des supports absorbants – par ex. enduits minéraux, béton cellulaire, enduits au plâtre, plaques de plâtre, béton, chapes de ciments et anhydrites chauffées et non-chauffées, chapes sèches, masse d'égalisation Sicher + Plan (SP) – avec le primaire universel non dilué.

Variantes possibles pour la mise en œuvre : frais sur frais, pris (env. 2 heures selon le comportement d'absorption du support et les conditions météo) et complètement sec (env. 24 heures selon le comportement d'absorption du support et les conditions météo). Consulter la fiche technique du produit à appliquer pour les différentes variantes de mise en œuvre.

Mise en œuvre comme traitement/adjuvant :

les rapports de mélange ci-dessous s'appliquent à la quantité totale d'eau de gâchage :

2 parts d'UG-EMU + 1 part d'eau pour de la colle de carrelage liée au ciment

1 part d'UG-EMU + 1 d'eau pour du mortier

Temps de mise en œuvre : env. 30 minutes.

Nettoyer à l'eau les outils et les appareils immédiatement après emploi.

Recouvrir avec soin les surfaces et les composants adjacents (par ex. fenêtres, tablettes de fenêtre, etc.) Éliminer immédiatement les salissures par nettoyage à l'eau.

CONSOMMATION

Consommation : env. 0,1 - 0,2 l/m² selon le pouvoir absorbant et la structure du support

STOCKAGE

Stocker le produit dans un endroit frais, sec, à l'abri du gel et dans son emballage d'origine fermé au sein de l'usine de production.



PRÉTRAITER – RÉPARER – AMÉLIORER

UG-EMU Primaire universel

Primaire pour masses d'égalisation quick-mix Sicher+Plan et colle de carrelage quick-mix

FORME DE LIVRAISON

- 1 l/bouteille
- 5l/seau

ÉLIMINATION

Grâce au Point vert, l'emballage vide peut être mis au rebut dans le système Dual allemand.

REMARQUE

Respecter les mesures usuelles d'hygiène et de précaution lors de la manipulation de produits chimiques. Porter des vêtements de protection adéquats.

Teneur en COV :

Valeur limite UE pour ce produit (catégorie de produit A/h) : 30 g/l
Ce produit contient maximum 16 g/l de COV.

Les déclarations sont faites sur la base de tests approfondis et de l'expérience pratique. Ils ne sont pas transférables à chaque demande. Nous recommandons donc d'effectuer des tests d'application si nécessaire. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques au cours du développement ultérieur.

Pour le reste, ce sont nos conditions générales qui s'appliquent.

05.10.2023

NUMÉRO D'URGENCE : +49 551 19 240

quick-mix est une marque de Sievert
Sievert Luxemburg S.A.
14, rue Edmond Reuter - L-5326 Contern - Tél +352 357711-1 - Fax +352 357920 - contact@quick-mix.lu